

# VIDEOFLEX®

## ESPECIFICACIONES

| Composición | Espesor Medio | Transportador         | Certificaciones  |
|-------------|---------------|-----------------------|--|
| PVC         | 250 micras    | Poliéster no adhesivo | REACH n° 1907/2006/EU<br>OEKO-TEX®<br>CONFIDENCE IN TEXTILES<br><b>STANDARD 100</b><br>1306584.0 CENTROCOT<br>VEGANOK<br>AZIENDA N. 1004 |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

| SE APLICA SOBRE  | AJUSTES DE CORTE |         |           | INSTRUCCIONES DE PLANCHADO |               |                     |         |
|--|------------------|---------|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|---------|
| algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (no recomendado en tejidos tratados o sublimados) | Cuchilla         | Presión | Velocidad | Tiempo                     | Temperatura   | Presión             | Pelar   |
|  | 45°              | 90 gf   | 20 cm/seg | 15 segundos                | 150°C (302°F) | Media (2,5/3,5 bar) | en frío |

- Cortar el material del espejo
- Pelar el exceso de material
- Colocar la decoración en la prenda.
- Aplicar siguiendo los parámetros recomendados
- Retirar el soporte en frío

### PUNTOS FUERTES

- Específico para el sector deportivo
- Alta resistencia al lavado
- Cobertura alta

**NOTA:** Recomendamos realizar una prueba antes de la producción

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

| Lavado               | Planchado    | Secado                 | Lavado en seco | Durabilidad  | Temperatura Almacenaje | Condiciones Almacenaje   | Bobina            |
|----------------------|--------------|------------------------|----------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| hasta 80°C, al revés | SI, al revés | SI, (programa algodón) | NO             | hasta 2 años | Entre 18°C y 26°C      | Evitar luz solar y polvo | Posición Vertical |

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en [www.siser.com](http://www.siser.com)  
Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246

